

Travi Duo/Trio®

Abete rosso



Travi Duo/Trio 13 m Si/NSi

Spessore in cm	Larghezza in cm								
	8	10	12	14	16	18	20	22	24
6	84	77	63	56	49	42	35	30	24
8	70	55	45	40	35	30	25	25	20
10		44	36	32	28	24	20	20	16
12			27	24	21	18	15	15	12
14				21	21	18	15	15	12
16					21	18	15	15	12

Vantaggi delle travi Duo/Trio®

aspetto naturale
dimensionalmente molto stabili
particolarmente adatte alla costruzione di case in legno (giardini d'inverno)
rispettose per l'ambiente

Caratteristiche tecniche

Incollatura resistente alle intemperie (secondo AW100)
rispettose per l'ambiente (ben al di sotto del valore limite E1)
Piallato sui 4 lati, bordi smussati

Assortimenti e qualità

Travi da tavole classi d'impiego I e II
Essiccate tecnicamente, umidità del legno 15% ± 2%
giunti a dita senza fine
Resina melamminica
Lunghezza standard 12 m; lunghezza max producibile 16 m.

Trattamento

Trattamento per immersione giallo classe 2
Trattamento per immersione incolore classe 2
Trattamento in autoclave verde classi 3/4
Trattamento in autoclave marrone classi 3/4

xx Numero di pali per pacco

Programma espresso – disponibile in breve

Disponibile su ordinazione