BSH Norma
Pinho

Placa de contraplacado é o material ideal, com especial ênfase na alta Estabilidade dimensional e precisão dimensional devem ser especificados. Mesmo com maior Dimensões componentes e comprimentos da madeira não está torcida. A BSH tem um qualidade assegurada.

Pinho Si e NSi à lista

	Espessura mm											
Largura em mm	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280
120	■	■	■	■								
140					■							
160	■	■	■	■	■	■						
200	■	■	■	■	■	■	■	■				
240	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
280	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
320	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
360	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
400	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
440	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
480	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
bis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Lärche e pinho vermelho

a pedido

Atravessar as seções 60 e 80 mm de largura separadas GL 24, vollmaßig, diminuição em pares. Esteja página Separado para o encolhimento não utilizável rachaduras visíveis.

Todas as seções transversais intermediárias são possíveis. Estimando dimensões de até 40 mm base slats.

Características técnicas

- DIN 1052:2008, BS 11 /GL 24, 28c 14/GL BS, BS 16/GL 32
- tecnicamente madeira seca em humidade de 12% ± 2%
- aplainada nos quatro lados, chanfradas 4 mm (medido na diagonal)
- Embalado em pacotes de folha
- adequados para uso nas classes I e II de serviço
- (I = Climatização, II = ar exterior sob o teto)
- 200 seções padrão
- resina melamina
- pela lista - comprimentos de 1,2-35,0 m Disponível

Impregnações

- Dip impregnação amarelo GK 2
- Dip impregnação incolor GK 2
- pressão da caldeira impregnação verde GK 3/4
- pressão da caldeira impregnação castanho GK 3/4

EN 386 GEPRÜFT
Gemäß ÖNORM EN 386 Brettschichtholz

PEFC PEFC/04-31-0355

CE

Download de informações adicionais do produto, tais como fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de

BISCHOFF + SCHÄFER